

SCHEDE TECNICHE LEGNO

IMMAGINE	SPECIE LEGNOSA	ORIGINE	OSSIDAZIONE	STABILITA'	POSA SU MASSETTI RADIANTI
	Rovere	Europa Nord America	Media	Buona	Si, media
	Acero	Europa Nord America	Bassa	Media	Sconsigliata
	Teak	Asia Africa	Sensibile	Elevata	Si, ottima
	Cabreuva	Sud America	Modesta	Media	Si, media
	Iroko	Africa	Elevata	Elevata	Si, buona
	Doussiè	Africa	Elevata	Elevata	Si, buona
	Afrormosia	Africa	Elevata	Elevata	Si, buona
	Sucupira	Sud America	Bassa	Medio bassa	Sconsigliata
	Larice	Europa Asia	Media	Medio bassa	Sconsigliata
	Olmo	Europa Nord America	Medio bassa	Medio bassa	Sconsigliata
	Wengè	Africa	Bassa	Medio alta	Sconsigliata
	Jatobà	Sud America	Medio bassa	Medio alta	Si, media

	Merbau	Asia	Media	Media	Si, media
	Ciliegio	Europa America	Media	Buona	Si, media
	Noce nazionale	Europa	Sensibile	Media	Sconsigliata
	Faggio	Europa	Medio bassa	Media	Sconsigliata
	Olivo	Europa	Media	Medio bassa	Sconsigliata